

丁基橡胶 **Cenway IIR 552** 产品说明书

一、化学组成 异丁烯—异戊二烯共聚物橡胶，高门尼粘度、中等不饱和度。

## 二、基本参数

项 目	单 位	指 标
外 观	/	白色或微黄胶块
门尼粘度 ML (1+8), 125℃	MU	51 ± 5
不饱和度	mol %	1.7 ± 0.2
挥 发 分	wt %	≤ 0.5
灰 分	wt %	≤ 0.3
防 老 剂 非污染型	wt %	0.03 - 0.2
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.92

## 三、应用范围:

丁基橡胶 Cenway IIR 552 具有优异的气密性、耐热性、耐化学腐蚀性、耐臭氧老化性和良好的硫化性能。可应用于丁基内胎、减震材料、密封材料、电绝缘材料等生产领域。

## 四、安全性:

本产品为固体高分子聚合物，性能稳定，对人体健康无不利影响，在生态环境中不会对动植物造成危害。具体请见产品 MSDS。

## 五、包 装:

25 ± 0.5 kg / 包，用改性聚乙烯包装膜独立包装。

木质箱：1050 kg/箱 （25kg/包\* 42 包）

金属箱：1200 kg/箱 （25kg/包\* 48 包）

## 六、质保期:

丁基橡胶 Cenway IIR 552 在 35℃ 以下避光运输、保存，质保期 5 年。